

Technický list

KVIKTERM

Stručná charakteristika

KVIKTERM je termoizolační stěrka, která v mnoha případech nahrazuje izolační materiály. Vhodná pro interiér i exteriér. Je přetíratelná, nestéká, nepraská, nesmršťuje se. Velmi dobře se uhlazuje a je brousitelná. Odolává působení vody a má velmi dobrou přilnavost k podkladu.

Vlastnosti

Barva	bílá
Vzhled	pasta
Toxicita	nejedovatý
Rozpustnost před vytvrzením	ve vodě lehce rozpustný
Rozpustnost po vytvrzení	ve vodě prakticky nerozpustný
Odolnost teplotám po vytvrzení	+5 až + 50 °C

Použití

omítka, sádkartón, zdivo, dřevo, štuk, ideální pro aplikaci na panelové stěny a stropy

Aplikace

- povrch musí být čistý, zbavený prachu a mastnoty
- při aplikaci na savý materiál nutno prasklinu jemně navlhčit
- termostěrka se nanáší jednorázově ve vrstvě od 1 mm do 6 mm síly zednickým hoblem, špachtlí, gumovou nebo umělohmotnou stěrkou. Je-li potřeba nanést větší vrstvu než 6 mm je nutné nanášet po zaschnutí na dvakrát, na nesavé poklady lze nanášet do 4 mm při jedné vrstvě, při ředění z vodou ji lze nanášet válečkem nebo i stříkáním nízkotlakým stříkacím přístrojem do 2,5 atmosfér. Podklad před nanesením musí být napenetrovaný penetrační disperzí Sokrat 2802A ředěnou 1:4 vodou. Podklad musí být pevný, suchý, čistý, zbavený prachu a nesoudržných částic. Staré malířské nátěry je vhodné oškrábat. Při interiérovém použití je vhodné nátěr interiérovou barvou Prima.
- povrch je po aplikaci přetíratelný vodou ředitelnými barvami po 6 hodinách, jakoukoliv barvou po 24 hodinách
- znečištěné pomůcky po skončení práce omyjte vlažnou vodou

Základní parametry

Typ	Viskózní hmota
Barevné odstíny	bílá
Měrná hmotnost	g/cm^3 0,55 ± 0,05
Zpracovatelnost	°C +5 až +35

Tato termostěrka má patnáctkrát lepší termoizolační vlastnosti než polystyrén na zateplení.

Ochrana zdraví

Stěrka je zdravotně a ekologicky nezávadná, používejte ochranné pracovní pomůcky – při přímém styku s pokožkou může vyvolat mírné podráždění, při zasažení očí vypláchněte proudem čisté vody, při náhodném použití vypijte 0,5 l vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

Balení

- 2l, 3l, 5,5l, 10l

Skladovatelnost

12 měsíců od data výroby v originálním, dobře uzavřeném balení při teplotě +5⁰C až +25⁰C. Chraňte před mrazem.